

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ «ФЦС-стройсертификация»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НИЦ «Строительство»
(Свидетельство № ФЦС RU.B1447.02ИЦ01 от 11.10.2016 г.)
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, корпус 1

ПРОТОКОЛ СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ № 19
от 10.01.2017 г.

Основание для проведения испытаний: Решение № 13 ОС «НИЦ Строительство» от 28.12.2016 г.

(свидетельство № ФЦС RU.B1447.01ПР01 от 11.10.2016 г.)

Наименование продукции: Брус многослойный клееный из шпона
серийный выпуск по ТУ 5366-052-6915009120-2013, ОКП 53 6660 ТН ВЭД ТС 4418 90 100 0
(тип, марка, код ОКП, ТН ВЭД, НД и т.п.)

Производитель продукции: Филиал ООО «СТОД» в г. Торжок – Завод «Талион Терра»
Россия, 172011, Тверская область, г. Торжок, ул. Старицкая, д. 96 а
(наименование, страна, адрес)

Дата получения образцов: 27.12.2016 г. Акт отбора образцов от 27.12.2016 г.
(дата отбора образцов, номер акта отбора образцов)

Сведения об испытанных образцах: образцы бруса многослойного клееного из шпона
(количество, характеристика, маркировка изготовителя)

Регистрационные данные ИЦ: ЛВЛ 1 – ЛВЛ 22
(номер регистрации и маркировка ИЦ)

Методика испытаний: ГОСТ 33124-2014, ГОСТ 26433.1-89
(шифры НД, наименование методик)

Дата испытания образцов: с 27.12.2016 г.

Результаты испытаний приведены в прилагаемом приложении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Брус многослойный клееный из шпона, серийно выпускаемые филиалом ООО «СТОД» в г. Торжок – Заводом «Талион Терра», соответствует требованиям ГОСТ 33124-2014, ТУ 5366-052-6915009120-2013

Зам. руководителя
испытательного центра



Пономарев О.И.

Результаты сертификационных испытаний

№ реги- страции ИЦ	Сведения об образцах			Дата испытания	Измеряемый по- казатель (ИП), ед. измерения	Требования к ИП		Обозначение НД на испыта- ние	Результаты испытаний	Примечание
	Дата изготовления	Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ			Обозначение НД на продук- цию	Нормативное значение			
1	25.12.16	Брус многослойный из клееный из шпона	ЛВЛ 1 – ЛВЛ 22	с 27.12.16	Прочность при статическом изгибе по кромке, МПа	7	8	9	10	11
ФЛС RU.B1447.02ИЦ01					Модуль упругости при статическом изгибе по кромке, МПа	ГОСТ 20850–2014	Не менее 48,0	ГОСТ 33124	61,9; 63,9; 62,9; 62,7; 65,3; 67,0	Соответствует
					Качество склеивания, %		Не менее 12000	ГОСТ 33124	14458; 14288; 14729; 14363; 13953; 14020	Соответствует
					Плотность клееного бруса, кг/м ³		Не менее 70	ГОСТ 33124	90; 90; 95; 95; 90; 100	Соответствует
					Отклонения геометрических размеров, мм		400–700	ГОСТ 9621	535; 538; 535; 533; 528; 545	Соответствует
							По длине – ± 5; по ширине – ± 2; по высоте – -1,8...+2,2	ГОСТ 26433.1	Длина +2...0 Ширина 0...+1 Высота -0,3...+0,1	Соответствует

Мл. научный сотрудник ЛДК ЦНИИСК

/ Солоницын Д.С. /